

Heltivater Mikrosement

Vedlikehold av ferdig mikrosementoverflate

Denne FDV-en beskriver normal rengjøring, bruk og vedlikehold av mikrosementoverflater utført med Cemher-produkter. Dokumentet skal brukes sammen med de tekniske databladene for produktene som faktisk inngår i prosjektet.

Prosjekt / kunde	
Adresse	
Utført dato	
Rom / område	
Farge / overflate	

SYSTEM / PRODUKTER I PROSJEKTET

☐ Primer 100

☐ Microdur

☐ Microne / Microne Plus

☐ Aquamax Pro

☐ Annet:

Merk: Kryss av kun produkter som faktisk er brukt. Produktvalg og oppbygging kan variere med underlag, romtype og valgt system.

1. Etter ferdigstilling

Mikrosegment og toppforsegling utvikler hardhet og kjemisk motstand over tid. De første ukene skal overflaten behandles mer forsiktig enn senere.

Periode	Anbefalt bruk og vedlikehold
0-48 timer	Unngå belastning så langt det er praktisk mulig. Gå kun forsiktig på gulv dersom det er nødvendig.
Første 7 dager	Ikke vask eller fukt overflaten. Unngå å dra møbler eller utsette flaten for unødvendig slitasje.
Dag 7-14	Forsiktig rengjøring med vann kan utføres. Unngå sterke rengjøringsmidler. Aquamax Pro skal ha minst én uke før overflaten utsettes for vann.
Etter 14 dager	Normal, skånsom rengjøring med vann og nøytral såpe kan brukes. Kjemisk motstand fortsetter å utvikle seg.
Etter ca. 4 uker	Overflaten har normalt nådd maksimal eller nær maksimal hardhet. Fortsett likevel å bruke normale beskyttelsestiltak.

2. Daglig rengjøring

- Støvsug eller fei bort sand og andre partikler som kan ripe overflaten.
- Vask med vann og nøytral såpe / nøytralt rengjøringsmiddel.
- Bruk myk klut eller ikke-slipende mopp. Unngå skuremidler og grove skuresvamper.
- Tørk opp søl så raskt som mulig, særlig kaffe, vin, olje, brus, eddik, sitron og andre syreholdige væsker.
- På gulv anbefales dørmatte ved inngang for å redusere sand og småstein.

3. Dette bør unngås

- Ikke bruk blekemiddel/klor, aceton, saltsyre/sulfur eller andre aggressive kjemikalier til normalt vedlikehold.
- Unngå syrebaserte og svært alkaliske rengjøringsmidler.
- Ikke dra møbler eller tunge gjenstander direkte over gulvet.
- Ikke bruk skarpe gjenstander eller slipende rengjøringsutstyr mot overflaten.
- Unngå langvarig kontakt med svært varme gjenstander. Bruk gryteunderlag på benkeplater og tilsvarende flater.

4. Beskyttelse av overflaten

- Bruk filt eller annen egnet beskyttelse under bord- og stolben.
- Ved flytting av tunge møbler: løft når det er mulig, eller bruk beskyttende underlag.
- Ved senere malerarbeid, rørleggerarbeid, elektroarbeid eller annen byggeaktivitet skal overflaten dekkes og beskyttes mot slag, støv og skarpe gjenstander.
- Stående vann og våte gjenstander bør ikke bli liggende unødvendig lenge på overflaten, spesielt dersom toppforseglingen er slitt eller skadet.

5. Vedlikehold og fornyelse

Toppforseglingen er et slitesjikt. Hvor raskt den slites avhenger av bruk, renhold, belastning og miljø. Når overflaten over tid mister beskyttelse eller viser tydelig slitasje, kan det være aktuelt å fornye forseglingen. Cemher beskriver at mikrosement kan vedlikeholdes ved å påføre et nytt forseglingslag.

- Ta kontakt med Heltivater før overflaten slipes, lakkeres på nytt eller behandles med andre produkter.
- Ikke påfør voks, olje, impregnering eller andre ukjente vedlikeholdsprodukter uten å kontrollere kompatibiliteten.
- Cemher Floor Protect er produsentens vedlikeholdsprodukt for tidligere lakkerte mikrosementoverflater. Følg alltid gjeldende produktdatablad dersom dette brukes.

6. Skader og utbedring

Mikrosement er en håndlaget overflate. Mindre variasjoner i struktur, spill og fargetone er en del av uttrykket. Ved mekanisk skade, dype riper, avskalling eller skade på toppforseglingen bør området vurderes før videre bruk eller rengjøring.

- Ta bilder av skaden før rengjøring eller utbedring.
- Kontakt Heltivater dersom du er usikker på om skaden kun gjelder toppforseglingen eller selve mikrosementen.
- Lokale reparasjoner kan få synlig forskjell i struktur eller farge sammenlignet med eksisterende overflate.

7. Våtrom og vannbelastede områder

Vedlikeholdsrådene over gjelder også i bad og andre fuktutsatte områder. Produktets egenskaper avhenger av hvilket Cemher-system og hvilken toppforsegling som faktisk er brukt. Denne FDV-en skal derfor ikke brukes som dokumentasjon på membran, våtromsgodkjenning eller andre prosjektspesifikke krav.

- Hold overflaten ren og fjern såperester med skånsomt, nøytralt rengjøringsmiddel.
- Unngå aggressive kalkfjernere og syreholdige rengjøringsmidler på mikrosementoverflaten.
- Ved usikkerhet om rengjøringsprodukt: test ikke direkte på synlig flate - kontakt Heltivater først.

8. Teknisk dokumentasjon

Denne FDV-en er en praktisk vedlikeholdsveiledning. Tekniske egenskaper, blandingsforhold, forbruk, påføring, tørketider og sikkerhetsinformasjon skal alltid leses i produsentens gjeldende tekniske datablad.

Produkt	Dokument	Utgave i grunnlaget
Primer 100	Technical Datasheet	07.05.2026
Microne / Microne Plus	Technical Datasheet	07.05.2026
Microdur	Technical Datasheet	07.05.2026
Aquamax Pro	Technical Datasheet	12.09.2025

9. Grunnlag for vedlikeholdsrådene

Produsent: Cemher / Kilnher Group, Valencia, Spania.

Nettkilde: Cemher - "Microcement Maintenance", kontrollert 29.08.2026.

Produktgrunnlag: Originale tekniske datablad for Primer 100, Microne / Microne Plus, Microdur og Aquamax Pro.

10. Kontakt

Leverandør	Heltivater
Nettside	heltivater.no heltivater.shop
E-post	hei@heltivater.no
Org.nr.	923 673 830

Viktig: Denne FDV-en erstatter ikke produsentens tekniske datablad, sikkerhetsdatablad, prosjektspesifikke beskrivelser eller krav etter norsk regelverk. Ved motstrid gjelder produsentens gjeldende dokumentasjon og prosjektets avtalte oppbygging.