

BRUKSANVISNING MIKROSEMENT

Mikrosegment, gjort enkelt.



NATURLIGE
MATERIALER



STERKT &
SLITESTERKT



VANNETT



FØR DU STARTER

Gratulerer med ditt kjøp av mikrosement fra Heltivater. Følger du stegene i denne leggeanvisningen, øker sjansen for et jevnt og vakkert sluttresultat.



DU HAR MOTTATT:

- Primer
- Lakk
- Base
- Mikrosement Medium
- Lakk (2 komponenter blandes i forhold 5:1)



NYTTIGE TIPS

- Puss mikrosementen samme dag som du legger den, men først når den har tørket.
- Det er vesentlig enklere å pusse før materialet har herdet helt.



BRUK AV SANDPAPIR

Base: P40

Mikrosement Medium: P80–P120



TIPS TIL VERKTØY

Slettespade/mikrosement spade til påføring av både base og mikrosement.



TRINN FOR TRINN

1

Ved fliser: Sparkle ut fugene med Quick Rep eller noe tilsvarende.

2

Primer: Rull på med malerrulle. Tørketid 1–2 timer (kan stå opptil 48 timer).

3

Første lag Base: Påføres så tynt som mulig. Tørketid 3–6 timer.

4

Andre lag Base: Påføres så tynt som mulig. Tørketid 3–6 timer.

5

Pussing: Overflaten skal være helt slett. Bruk P40.

6

Første lag Mikrosement Medium: Påføres så tynt som mulig. Tørketid ca. 1 time.

7

Lett puss.

8

Andre lag Mikrosement Medium: Påføres så tynt som mulig. Tørketid under 1 time.

9


Pussing: Bruk P80–P120.

10

Lakk: Støvsug godt før påføring. Påfør ett strøk på vegger og to strøk på gulv. Tørketid 6–8 timer etter siste lag. Dekk hele overflaten og jevn ut eventuelle rullemerker.

Påføring av base og mikrosement medium skal være så tynt som mulig. Totalt når alle lag er ferdig påført, bygger systemet ca. 3–4 mm.





EKSISTERENDE FLIS

Underlaget du starter på

1. QUICK REP

Sparkel ut fugene.

Fugene kan skimtes igjennom.

2. BASE LAG 1

Naturell

3. BASE LAG 2

Naturell

4. MIKROSEMENT LAG 1

Farget mikrosement

5. MIKROSEMENT LAG 2

Farget mikrosement

Lakk

VI ER MED DEG HELE VEIEN

Har du spørsmål underveis, eller ønsker du hjelp for å få best mulig sluttresultat, er det bare å ta kontakt med oss.

Vi ønsker å gjøre mikrosement enkelt.



Vi er tilgjengelige mandag–fredag mellom 09.00 og 16.00.

Vi svarer på henvendelser innenfor våre åpningstider.

KONTAKT



Tlf/SMS: 92 33 55 50



E-post: kay@heltivater.no



Nettside: www.heltivater.no

Lykke til!

Hilsen Heltivater 

